

Fiche technique N° Vi 0913
Mars 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

Supports d'application :

GAZON – SCHISTE – SYNTHÉTIQUE – BITUME - CIMENT

Team Line®

Produit de marquage de terrains de sport

EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

± 120 mètres linéaire / Litre
(après dilution)

Fonction :

Produit destiné au traçage de sols sportifs. Formulé à base de résine acrylique en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

Sur gazon, schiste et synthétique. Peut également être utilisé sur terrains stabilisés (bitume et ciment).

Qualités dominantes :


- **Sans odeur à l'application.**
- **Excellente adhérence sur le support.**
- **Très grande blancheur.**


Caractéristiques pratiques :









= ± 120 mètres linéaire / Litre (*après dilution*)  = 10 minutes  = 1/2 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** blanc - **produit concentré à diluer**
- **Aspect en finition :** mat
- **Dilution :** EAU
- **Rendement :** ± 120 mètres linéaire / Litre (*variable en fonction du support et de la dilution du produit*).
- **Matériel :** traceur à rouleau ou à pulvérisation (*pression 2,5 bars – Ø gicleur : 1,5 mm*).
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 20 kg (*soit 10 L de produit à diluer*).

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,65 à 1,75
- **Extrait sec :** 68 à 72 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).
  Ce produit contient max 50 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution :

Pour des lignes de 8 à 10 cm de largeur :
- 1er marquage : 8 litres d'eau pour 2 kg de Team Line®.
- 2e marquage : 8 litres d'eau pour 1 kg de Team Line®.
- En entretien : 8 litres d'eau pour 1,5 kg de Team Line®.

Bien mélanger le produit pour obtenir une solution homogène.

Consommation :

1 litre de solution permet le traçage d'une ligne de 120 mètres linéaire environ, soit la valeur de 5 litres de solution pour le traçage complet d'un terrain de football.

Application :

- Appliquer le produit après dilution avec un traceur à rouleau ou à pulvérisation.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**